

# Schnittdaten Supermini und Mini

## Cutting Data Supermini and Mini



Werkstoff Material		Materialgruppe Material group	Härte (HB) Hardness Brinell	Zugfestigkeit $R_m$ [N/mm <sup>2</sup> ] Tensile Strength	Beispiel Werkstoff Example Material	
<b>P</b>	unlegierter Stahl Carbon steel	~ 0,2 % C	P1.1	125	430	CK15
		~ 0,4% C geglüht annealed	P1.2	190	610	19Mn6
		~ 0,4% C vergütet quenched	P1.3	210	640	36Mn5
		~ 0,6% C geglüht annealed	P1.4	190	610	C55
		~ 0,6% C vergütet quenched	P1.5	300	1000	CK60
		Automatenstahl Free cutting steel	P1.6	220	750	9SMn28
	niedrig legierter Stahl (<5%) Alloyed steel	geglüht annealed	P2.1	180	590	100Cr6
		vergütet quenched	P2.2	280	960	14NiCr10
		vergütet quenched	P2.3	350	1250	34CrMo4
		vergütet quenched	P2.4	430	1450	55Cr3
	hochlegierter Stahl (>5%) high alloyed steel	geglüht annealed	P3.1	200	680	X10CrAl18
		gehärtet hardened	P3.2	350	1200	X210Cr2
	Stahlguss Cast steel	unlegiert unalloyed	P4.1	180	590	GE200
		legiert alloyed	P4.2	220	750	GX40CrSi28
	Sinterstahl Sintered steel	weich soft	P5.1	220	570	Sint-D39
<b>M</b>	Rostfreier Stahl Stainless steel	martensitisch ferritisch martensitic ferritic	M1.1	200	680	X16Cr13
		austenitisch austenitic ferritic	M1.2	300	1000	X6CrNiMo- Ti17-12-2
		austenitisch ferritisch austenitic	M1.3	230	780	X2CrNiMo- N17-13-3
<b>H</b>	Gehärtete Stähle Hardened steels	50-55 HRC	H1.1	-	-	
		55-60 HRC	H1.2	-	-	
		60-63 HRC	H1.3	-	-	
		> 63HRC	H1.4	-	-	



# Schnittdaten Supermini und Mini

## Cutting Data Supermini and Mini



Werkstoff Material		Materialgruppe Material group	Härte (HB) Hardness Brinell	Zugfestigkeit $R_m$ [N/mm <sup>2</sup> ] Tensile Strength	Beispiel Werkstoff Example Material	
<b>K</b>	Grauguss Grey cast iron	niedrige Festigkeit low tensile strength	K1.1	180	250	GG-25
		hohe Festigkeit high tensile strength	K1.2	250	350	GG-40
	Kugelgraphitguss Spheroidal graphite cast iron	ferritisch ferritic	K2.1	160	400	GGG-40
		perlitisch perlitic	K2.2	260	700	GGG-60
	Temperguss Malleable cast iron	ferritisch ferritic	K3.1	200	400	GTW-45
		perlitisch perlitic	K3.2	260	700	GTS-55-04
	Ausferritisches Gusseisen/ADI Ausferritic spheroidal cast iron / ADI	vergütet quenched	K4.1	260	800	
		vergütet quenched	K4.2	350	1050	
		vergütet quenched	K4.3	450	1400	
<b>N</b>	Al-Legierungen Al-alloys	nicht vergütbar not heat treatable	N1.1	30		AlMg1
		vergütbar heat treatable	N1.2	100	340	AlMgSi1
	Al-Guss- Legierung Al-cast-alloy	< 6% Si	N2.1	80	300	AlMgSi6
		6-10% Si	N2.2	100	320	AlSi7Mg
		10-15 % Si	N2.3	130	450	AlSi12
	Kupfer- Legierungen Copper-alloys	Reinkupfer Pure copper	N3.1	100	340	Cu
		Messing, Bronze Brass	N3.2	90	310	CuZn40Pb
		Messing bleifrei Lead-free brass	N3.3	110	430	CuZn40
		hochfest high strength	N3.4	300	1000	CuZn25Al5- Mn4Fe3
	Graphit Graphite		N4.1			
<b>S</b>	Warmfeste Legierung (Fe) Heat resistant alloy	geglüht annealed	S1.1	200	670	
		gehärtet hardened	S1.2	275	930	
	Warmfeste Legierung (Ni, Co) Heat resistant alloy	geglüht annealed	S2.1	250	840	Inconel 600
		gehärtet hardened	S2.2	350	1200	Inconel 713

# Schnittdaten Supermini und Mini

## Cutting Data Supermini and Mini



Schnittgeschwindigkeit vc (m/min) / Startwerte Cutting speed vc (m/min) / Start values									
MG12	TN3_	TI2_	TH3_ TF4_	AN2_ RC2_	EG3_ EG5_	IG3_	DD2_	SG3_	
90 - 16	150 - 16		160 - 16		160 - 16				
	120 - 16								
90 - 16	130 - 16								
	100-16		160 - 18		140 - 16				
	130 - 16		180 - 16		160 - 18				
220 - 16		220 - 16	220 - 16		220 - 16		350 - 16		
220 - 16		220 - 16	220 - 16		220 - 16		350 - 16		
220 - 16		220 - 16	220 - 16		220 - 16		350 - 16		
							350-16		
220 - 16							300 - 16		
220 - 16							300 - 16		
220 - 16							250 - 16		
180 - 16							200 - 16		
50-16						75-16		75 - 16	
50-16									
30-16						40 - 16		40 - 16	
30-16						40 - 16		40 - 16	

# Schnittdaten Supermini und Mini

## Cutting Data Supermini and Mini



Werkstoff Material		Materialgruppe Material group	Härte (HB) Hardness Brinell	Zugfestigkeit $R_m$ [N/mm <sup>2</sup> ] Tensile Strength	Beispiel Werkstoff Example Material	
<b>S</b>	Titan	Titanlegierung $\alpha$ Titanium alloy $\alpha$	S3.1	120	240	Ti99,7
		Titanlegierung $\alpha$ - $\beta$ Titanium alloy $\alpha$ - $\beta$	S3.2	360	1200	Ti6Al4V
		Titanlegierung $\beta$ Titanium alloy $\beta$	S3.3	410	1400	Ti-10V-2Fe-3Al
<b>O</b>	Thermoplaste Thermoplastics		01.1			
	Duroplaste Duro plaste		01.2			
	Kunststoffe glas- faserverstärkt Plastics glass fibre reinforced	GFK	01.3			
	Kunststoffe kohle- faserverstärkt Plastics carbon fibre reinforced	CKF	01.4			

